

ทดสอบสมบัติวัสดุเชิงประกอบป้องกันแรงกระแทกสูง Composites testing of high impact resistance

รำพึง เจริญยศ^{1*}
Rampeung Jaroenyot^{1*}

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบป้องกันแรงกระแทกสูงระหว่างอีพ็อกซีกับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิกเพื่อใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม เช่น หมวกในโรงงานการผลิต หรือเป็นเกราะกันกระสุนซึ่งเป็นทางเลือกใช้ประโยชน์จากวัสดุผสม สำหรับการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทนแรงกระแทกสูงต่อไป

ในการทดลองส่วนผสมระหว่างอีพ็อกซีกับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิก ทำการทดลองทั้งหมด 3 อัตราส่วนผสม คือ 60 : 40 , 50 : 50 และ 40 : 60 โดยน้ำหนัก และแต่ละสัดส่วนผสมจะประกอบด้วยเส้นใยเซรามิกร้อยละ 10 ทำการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการทาบมือเป็นแผ่นก่อนทำเป็นชิ้นทดสอบ เพื่อทดสอบความต้านทานแรงดึง , ด้านทานการเจาะทะลุ , ความแข็ง และโครงสร้างเพื่อเปรียบเทียบสมบัติวัสดุเชิงประกอบที่ดีที่สุดไปผลิตเป็นแผ่นเกราะสำหรับทดสอบการยิงด้วยกระสุนปืนในระดับ 2A พบว่า อัตราส่วนร้อยละ 40 : 60 มีคุณสมบัติทางกลที่ดีที่สุดมีความเค้นแรงดึง 54.84 MPa การยืดตัว 6.39 % ความต้านทานการเจาะทะลุ 62.76 n.m²/kg ความเค้นอัด 131.82 MPa ความแข็งด้านหน้าผิวเส้นใยเซรามิก 41.89 HRH ความแข็งด้านหลังผิวเส้นใยสแตนเลส 52.69 HRH และสามารถรับแรงกระแทกจากกระสุนปืนขนาด 9 มม. ทำการยิงจำนวน 5 นัด โดยไม่เกิดการทะลุ และยุบตัวไม่เกินมาตรฐานการทดสอบ NIJ (National Institute of Justice 0101.04)

คำสำคัญ : วัสดุเชิงประกอบ, เส้นใยสแตนเลส , เส้นใยเซรามิก, อีพ็อกซี

Abstract

This research aims to study the mechanical properties of high impact composite materials between epoxy, stainless steel fibers, and ceramic fibers, that can be used in engineering works such as helmets or armor as well as be another alternative of composite material utilization for creating high impact products further.

In the experiment of epoxy, stainless steel fibers, and ceramic fibers conducted with three ratios (60 : 40 , 50 : 50 and 40 : 60 by weight and ceramic fibers contain 10 percent.), Subsequently, those fibers were molded to be the form of sheets through manual method. The obtained sheets were used as the specimen for testing tensile strength, penetration resistance, hardness and structure in order to compare the properties in the best ratio. Composite material sheet for testing high impact was conducted by shooting with 9 mm. bullet with the preventive level of 2A. From the experimental, it was found that the ratio at 40 : 60 had the best mechanical properties, i.e., the tensile strength was 54.84 MPa, with percent elongation of 6.39 %, penetration resistance was 62.76 n.m²/kg, compressive stress was 131.82 MPa, hardness of the frontage that was made of ceramic fibers was 41.89 HRH, hardness of rear side that was made of stainless steel fibers was 52.69 HRH. The obtained sheet was tested by shooting with a bullet with 2A level. From testing of bullet shooting, the material was able to support the impact of 9 mm. and fired 5 shots bullet without any penetration and its setback was not over than National Institute of Justice 0101.04 (NIJ)

Keywords : Composite, Stainless steel fibers, Ceramic fibers, epoxy

¹ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ถนนพู่ 11000

¹ Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Suvamabhumii Nonthaburi Center, Nonthaburi , 11000

* Corresponding author : e-mail : ramp_dong@hotmail.co.th

บทนำ

เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายปัจจัยที่ ส่งผลให้เกิดซึ่งสามารถ จำแนกประเภทออกได้เป็นกลุ่ม คดีอาญา 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์กลุ่มสะเทือนขวัญกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินกลุ่มคดีอาญาที่น่า สนใจ และกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายโดยในกลุ่มคดีต่างๆ ที่กล่าวนี้สามารถจำแนก ย่อยได้อีกหลากหลายโดยเฉพาะในกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายนั้นจะกล่าวถึงความผิดในข้อกล่าวหาที่ว่าด้วยพ.ร.บ.อาวุธ ปืนด้วยโดยข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจำแนก ตามประเภทคดี ที่รับแจ้งที่วราชอาณาจักร พ.ศ.2545–2556 จะพบว่าประเภทคดีที่มีความ เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. อาวุธ ปืนมีการแจ้งจับทั้งสิ้น 218,083 ราย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นอาวุธปืนธรรมดา จำนวน 208,422 ราย และอาวุธปืน สงครามจำนวน 9,661 ราย ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของการแจ้งจับได้ดังนี้




Figure 1 แผนภูมิสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การแจ้งจับตามประเภทของอาวุธปืนที่วราชอาณาจักร

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอาวุธปืนธรรมดา มาก ถึง 96 เปอร์เซ็นต์ หรือ 208,422 ราย ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล นั่นคือ เสื้อเกราะกันกระสุน ขณะที่เสื้อเกราะกันกระสุนที่ทำจากเส้นใยเคฟล่าของต่างประเทศนั้น จะมีราคาสูงถึงตัวละ 40,000 บาท ซึ่งมีมาตรฐานการป้องกันอยู่ในระดับ IIIA ตามมาตรฐาน National Institute of Justice (NIJ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้เกิดความไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานเนื่องจากราคาที่สูง ซึ่งสาเหตุนี้มาจากวัสดุเส้นใยเคฟล่าที่นำมาใช้ทำแผ่นเกราะกันกระสุนมีราคาที่สูงจึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมี ราคาสูงตามไปด้วย

จากปัญหาและข้อมูลที่พบทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวทางที่จะทำการวิจัยและทดสอบวัสดุที่สามารถทดแทน เส้นใยสังเคราะห์ที่มีราคาแพง แต่มีคุณสมบัติในด้านการรับแรงกระแทกสูง โดยการใช้อีพ็อกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยส เตนเลสและเส้นใยเซรามิก เนื่องจากเส้นใยทั้งสองนี้มีคุณสมบัติทางกลที่ดีและราคาถูกกว่าเส้นใยสังเคราะห์เคฟล่า ซึ่งวัสดุสแตนเลสมีสมบัติในด้านการดูดซับแรงที่ดี ส่วนเซรามิกนั้นมีสมบัติที่ดีในด้านของความแข็ง โดยในการดำเนิน โครงการวิจัยจะทำการทดลองสร้างเป็นชิ้นทดสอบ และทำการทดสอบทางกล ตามมาตรฐานการทดสอบ จากนั้นนำ ส่วนผสมที่มีสมบัติทางกลที่ดีที่สุดไปสร้างแผ่นกันกระสุน แล้วทำการทดลองตามมาตรฐาน National Institute of Justice (NIJ) เพื่อหาระดับการป้องกันการกระแทกจากกระสุนของแผ่นวัสดุเชิงประกอบ

วิธีการศึกษา

1. เตรียมวัสดุในการทดลอง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ทดลองให้เพียงพอกับความต้องการ
2. การขึ้นรูปชิ้นทดสอบเป็นการเตรียมแผ่นทดสอบ อีพ็อกซีผสมกับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิกแล้วขึ้นรูปเป็น ชิ้นทดสอบเพื่อทดสอบสมบัติทางกล

2.1 สร้างแม่พิมพ์ทดสอบโดยทำการสร้างแม่พิมพ์ขนาด 120×270×13 มิลลิเมตรมีปริมาตร มวลรวม 421.2 กรัม

2.2 คำนวณหาปริมาณอีพอกซีและเส้นใยเสริมแรงในอัตราส่วนที่ได้ออกแบบการทดลองไว้ เพื่อหาน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ทำการทดลอง

อัตราส่วนผสม	อีพอกซี (%)	เส้นใยเสริมแรง	
		สแตนเลส (%)	เซรามิค (%)
60 : 40	60	30	10
50 : 50	50	40	10
40 : 60	40	50	10

Figure 2 ตารางอัตราส่วนการเตรียมพอลิเมอร์และเส้นใยเสริมแรง

2.3 หล่อแผ่นทดสอบ โดยการผสมอีพอกซีกับตัวทำแข็งในอัตราส่วน 2:1 เทลงในแม่พิมพ์แล้วใช้ลูกกลิ้งเกลี่ยให้เสมอกัน รอให้อีพอกซีเริ่มแข็งตัวแล้วนำเส้นใยสแตนเลสวางลงในแม่แบบสลับกับการทาด้วยอีพอกซีสลับกันเป็นชั้นๆ จนได้ความหนาตามปริมาณที่ต้องการแล้ววางเส้นใยเซรามิกทาด้วยอีพอกซีเป็นชั้นสุดท้าย ซึ่งในแต่ละชั้นจะต้องรีดด้วยลูกกลิ้งเหล็กเพื่อไล่อากาศและทำให้เส้นใยติดกันแน่นมากขึ้น จากนั้นปล่อยให้แข็งตัว แล้วถอดออกจากแม่พิมพ์ก็ได้แผ่นสำหรับทำชิ้นทดสอบ 2 ขนาด คือ 120×270×13 มิลลิเมตรและขนาด 100×100×7.5 มิลลิเมตร (www.qlickbranding.com/learn/chap8/01.html, 2013)



Figure 3 ชิ้นงานสำหรับการเตรียมชิ้นรูปชิ้นทดสอบ

2.4 ชิ้นรูปชิ้นทดสอบโดยการตัดแผ่นทดสอบออกเป็น ชิ้นงานสี่เหลี่ยมตามขนาดที่กำหนด คือ ชิ้นทดสอบแรงดึง ชิ้นทดสอบความต้านทานการเจาะทะลุ ชิ้นทดสอบความแข็ง และชิ้นทดสอบโครงสร้างแล้วทำการปรับขนาดด้วยเครื่องกัดให้ได้ตามมาตรฐานการทดสอบที่กำหนด




Figure 4 ชิ้นทดสอบแรงดึงความต้านทานการเจาะทะลุความแข็งและโครงสร้าง

ลำดับ	ชิ้นงานทดสอบ	ขนาด (มม.)
1	แรงดึง	20× 150 × 10
2	ความต้านทานการเจาะทะลุ	100× 100 × 7
3	ความแข็ง	20× 20 × 7
4	โครงสร้าง	20× 20 × 7

Figure 5 ตารางแสดงขนาดของชิ้นทดสอบ

3. การทดสอบสมบัติทางกล (Mechanical properties testing) (จินตมัย สุวรรณประทีป, 2547)

3.1 การทดสอบแรงดึง (Tensile testing) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D3039 เป็นการทดสอบด้วยการดึงเป็นการทดสอบแบบสถิต ชิ้นงานจะถูกยึดออกอย่างสม่ำเสมอจนชิ้นงานเกิดการขาด ความเร็วในการยืดจะต่ำลง ความยาวในชิ้นงานจะยืดออกและถูกวัดค่าการยืดออกมา โดยทำการทดสอบ จำนวน 3 ครั้ง




Figure 6 การติดตั้งชิ้นทดสอบเข้ากับเครื่องทดสอบ




Figure 7 การดึงและการขาดของชิ้นงานทดสอบ




Figure 8 ชิ้นงานทดสอบหลังการทดสอบ

3.2 การทดสอบความต้านทานการเจาะทะลุโดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4833 ทำการทดสอบจำนวน 3 ครั้งเป็นการทดสอบความต้านทานของวัสดุที่ความเร็วต่ำ ซึ่งการทดสอบความต้านทานการทะลุสามารถประยุกต์ใช้เครื่องทดสอบควแข็งแรงวัสดุ โดยอาศัยหลักการทำนองเดียวในการทดสอบวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่น



Figure 9 ลักษณะการทะลุเสียหายของชิ้นงาน




Figure 10 ชิ้นงานภายหลังการทดสอบ

3.3 การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing) เป็นการทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ ตามมาตรฐาน ASTM E 18 ในการทดสอบจะใช้แรงกดส่งผ่านหัวกดแบบบอลขนาด 1/8 นิ้ว ลงบนผิวชิ้นทดสอบ และกดแช่เป็นเวลา 10 วินาที ทำการทดสอบชิ้นทดสอบละ 3 จุดจำนวน 3 ชิ้น



Figure 11 ติดตั้งชิ้นทดสอบบนเครื่องทดสอบ



Figure 12 ออกแรงกดขึ้นทดสอบและอ่านค่าความแข็ง

4. การตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสะท้อน(Reflective Light Optical Microscopic) ใช้การตรวจสอบในระดับมหภาคเป็นการตรวจสอบโครงสร้างของชิ้นงานโดยใช้กำลังการขยายต่ำ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า หรืออาจใช้กำลังการขยายไม่เกิน 10 เท่าทำการทดสอบ จำนวน 3 ชิ้น



Figure 13 การทดสอบโครงสร้างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์



Figure 14 ผลการทดสอบโครงสร้าง

5. ทดสอบการยิงด้วยกระสุนปืน เป็นการทดสอบโดยการนำวัสดุที่ทำกรทดลองและมีสมบัติทางกลดีที่สุดที่สุ่มมาสร้างเป็นแผ่นขนาด $25 \times 30 \times 2.54$ เซนติเมตร แล้วเปิดหลังด้วยดินน้ำมัน นำไปทดสอบการยิง โดยทำการยิงห่างจากชิ้นทดสอบเป็นระยะ 5 เมตร ปืนที่ใช้ในการทดสอบขนาด 9 มม. น้ำหนักหัวกระสุน 124 gr.(8 g) มีความเร็วกระสุน $1,225 \pm 30$ ฟุต/วินาที ทดสอบตามมาตรฐาน National Institute of Justice 0101.04 (NIJ) ในระดับกระป๋องกันระดับ 2A โดยการทดสอบจะวัดรอยผิวดรูป หรือรอยยุบตัวของดินน้ำมันต้องไม่เกิน 44 มิลลิเมตร (ศิริชัย ปึงพิพัฒน์ตระกูล และ วรวิชัย มั่นคงวิวัฒน์, 2550.)





Figure 15 ชั้นทดสอบการยิง



Figure 16 การทดสอบการยิง



a) ด้านหน้า

b) ด้านหลัง

Figure 17 รอยแตกภายหลังการยิงทดสอบด้วยปืน 9 มม.



Figure 18 รอยผิดปกติ (ระยะเวลาการยุบตัว) ของดินน้ำมัน

ผลการศึกษา

โครงการวิจัยได้ทำการศึกษาสมบัติทางกลและการทนต่อแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิก ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเป็นการนำวัสดุภายในประเทศมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรับแรงกระแทกสูงต่างๆเช่นแรงกระแทกจากกระสุนปืน หรือจากสิ่งของตกลงมากระทบ เพื่อป้องกันชีวิตหรือการบาดเจ็บของคนให้ลดน้อยลง โดยการเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงทางกลที่มีอำนาจด้านการเจาะทะลุได้สูง เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวัสดุที่นำมาเสริมแรง ลดต้นทุนรวมทั้งเป็นการช่วยลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุปผลของโครงการวิจัยได้ดังนี้

1) การทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดึง (Tensile Testing)




Figure 19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นแรงดึงสูงสุดกับอัตราส่วนผสม




Figure 20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวกับอัตราส่วนผสม




Figure 21 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอดูลัสของยังกับอัตราส่วนผสม

จากภาพที่ 19-21 จากการทดลองวัสดุเชิงประกอบ อีพ็อกซีกับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิก จำนวน 3 อัตราส่วนผสม พบว่าวัสดุเชิงประกอบในอัตราส่วน 40 : 60 จะมีความสามารถในการรับแรงดึง,และค่าการยืดตัวสูง แต่มีค่ามอดูลัสการทนต่อแรงดึงต่ำ, เนื่องจากวัสดุเชิงประกอบนี้มีความหนาแน่นของเส้นใยสแตนเลสจำนวนมากทำให้สามารถรับแรงได้ดี

2) ผลการทดสอบความต้านทานการเจาะทะลุ (Puncture Resistance Test)




Figure 22 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานการเจาะทะลุกับอัตราส่วนผสม




Figure 23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นอัดกับอัตราส่วนผสม




Figure 24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเครียดอัดกับอัตราส่วนผสม

3) การทดสอบความแข็ง (Rockwell Hardness Test)





Figure 25 กับอัตราส่วนผสมความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งด้านหน้าและด้านหลังกับอัตราส่วนผสม

4) การตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสะท้อน (Reflective Light Optical Microscope)



a) อัตราส่วนผสม 60:40 b) อัตราส่วนผสม 50:50 c) อัตราส่วนผสม 40:60

Figure 26 การเกาะตัวของวัสดุประกอบอีพ็อกซี่กับเส้นใย

จากภาพที่ 22-25 และ 26 จากการทดลองวัสดุเชิงประกอบ อีพ็อกซี่กับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิกจำนวน 3 อัตราส่วนผสมพบว่าวัสดุเชิงประกอบ ในอัตราส่วน 60 : 40 และ 50 : 50 จะมีความหนาแน่นการเกาะตัวของเส้นใย ทั้ง 2 ประเภท กับอีพ็อกซี่ ค่อนข้างห่างและมีจำนวนน้อยกว่า อัตราส่วน 40 : 60 ที่มีการเกาะตัวของเส้นใยจำนวนมากและอยู่ชิดกันด้วยความหนาแน่นกว่า จึงทำให้อัตราส่วนผสมนี้มีความสามารถในการต้านทานแรงดึงการเจาะทะลุความเค้นอัด และความเครียดอัด และมีความแข็งสูง ทั้งด้านหน้าซึ่งเป็นเส้นใยเซรามิกและด้านหลังซึ่งเป็นเส้นใยสแตนเลสเป็นเพราะว่าวัสดุเชิงประกอบนี้มีส่วนผสมของเส้นใยจำนวนมากขึ้น มีความหนาแน่นของการยึดเหนี่ยวระหว่างอีพ็อกซี่กับเส้นใยเสริมแรงสูงและมีการกระจายตัวของวัสดุประสานที่ดีจึงทำให้สามารถต้านต่อแรงที่มากกระทำได้สูงทำให้มีสมบัติทางกลสูงขึ้นในทุกๆด้าน

สรุปผล

จากผลการทดลองวัสดุเชิงประกอบระหว่างอีพ็อกซี่กับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิก 3 อัตราส่วนผสม คือ 60 : 40 , 50 : 50 และ 40 : 60 พบว่าในอัตราส่วนผสมที่ 40 : 60 มีคุณสมบัติทางกลที่ดีที่สุด คือมีการต้านทานแรงดึงได้สูงสุด 54.84 MPa การยืดตัว 6.39 % และค่ามอดุลัสของยัง 0.86 GPa การต้านทานการเจาะทะลุสูงที่สุด (Specific Puncture Load) 62.76 n.m²/kg ค่าความเค้นอัด 131.82 MPa และค่าความเครียดอัด 14.30 % และมีค่าความแข็งด้านหน้าซึ่งเป็นวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี่กับเส้นใยเซรามิก 41:89 HRH และด้านหลังซึ่งเป็นวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี่กับเส้นใยสแตนเลสมีความแข็ง 52:69 HRH

จากการศึกษาปริมาณเส้นใยแก้วที่มีต่อสมบัติความทนต่อแรงดัดงอและความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้พบว่าความทนทานต่อการดัดงอมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณเส้นใยแก้วทั้งนี้เป็นผลมาจากองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของไม้ส่วนสมบัติต้านทานการสึกหรอพบว่าการเติมเส้นใยแก้วในวัสดุเชิงประกอบส่งผลให้มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นทำให้อัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบลดลง (ปาริชาติยศแก้ว และ คณะ, 2555)

ดังนั้นจากผลการทดลองสรุปได้ว่าสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซีกับเส้นใยสแตนเลสและเส้นใยเซรามิก นั้นจะมีค่าแปรผันเชิงเส้นตามจำนวนของส่วนผสมระหว่างอีพ็อกซีกับเส้นใยที่ผสมโดยส่วนผสมที่มีเส้นใยผสมมากขึ้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็จะมีสมบัติดีขึ้นในทุกๆด้านตามลำดับ ดังนั้นวัสดุเชิงประกอบนี้สามารถทนต่อการทดสอบการยิงด้วยกระสุนปืนระดับการป้องกัน 2A ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบของ NIJ ที่ระยะการยิงห่าง 5 เมตร กระสุน 9 mm. น้ำหนักหัวกระสุน 124 gr (8 g) ความเร็วประมาณ 1,180 f/s (360 m/s) พบว่ากระสุนทั้ง 5 นัดไม่เกิดการทะลุ กระสุนนัดที่ 1 และ 4 ไม่เกิดรอยยุบตัว แต่กระสุนนัดที่ 2 , 3 และ 5 เกิดการยุบตัวเล็กน้อยแต่ไม่เกิน 44 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน NIJ(National Institute of Justice 0101.04)

คำขอบคุณ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เอกสารอ้างอิง

- การออกแบบวัสดุผสม (Designing Hybrid Materials). 2556. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา www.quickbranding.com/learn/chap8/01.html January 20, 2013
- จินตมัย สุวรรณประทีป. 2547. การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก. หน้า 23-27. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). กรุงเทพฯ.
- ปาริชาติ ยศแก้ว, อภิลิทธิโฆษิตชัยยงค์และณรงค์ฤทธิ์สมบัติสมภพ. 2555. ผลของปริมาณเส้นใยแก้วที่มีต่อสมบัติความทนต่อแรงดัดงอและความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ และผงไม้. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ.
- ศิริชัย ปิงพิพัฒน์ตระกูล และ วรวิชัย มั่นคงวิวัฒน์, 2550. การทดสอบแผ่นผนังวัสดุเชิงประกอบกันกระสุน [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.rtafa.ac.th/civil/research/2550/bulletproof_wall.pdf (15 December 2558)
- Annual Book of ASTM Standards. 1990. Standard test method for impact resistance of plastics and electrical insulating materials ASTM. D3039. Vol. 08. Philadelphia.
- Annual Book of ASTM Standards. 1990. Standard test method for flexural properties of reinforced and unreinforced plastics and electrical insulating materials ASTM C39. Vol 08. Philadelphia.